

HUILE-CIRE Carbamex

**Meubles – Plans de Travail – Parquets
Prête à l'emploi – Anti-poussière**

Utilisation :

L'**Huile-Cire Carbamex** constitue en même temps un traitement et une finition décorative de tous les bois intérieurs.

Caractéristiques :

Facile à appliquer sur toutes les essences de bois couramment utilisées, elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité.

Préparation :

Destinée aux surfaces propres, sèches et sans traces de lessive, de cire ou d'anciens vernis ou vitrificateurs. Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à imprégner sera poncé à blanc au grain 24 ou 36 et affiné au grain 50 ou 60. Le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120.

Si des rebouchages sont nécessaires (trous ou fissures) utiliser le Liant Aqua Briançon ou les Wood Mastics® Briançon (poudre ou prêt à l'emploi) avant le ponçage de finition. Dépoussiérer soigneusement.

Application :

Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer. Appliquer en 2 couches très fines, toujours dans le sens du bois.

Lustrer dès l'application au chiffon de coton (monobrosse équipée d'un pad beige pour de grandes surfaces). Cette opération permettra d'uniformiser l'aspect de votre surface.

N.B. : pour teinter le bois appliquer préalablement la Teinte à Bois Carbamex.

Rénovation :

Rénovation : dépolir énergiquement les endroits détériorés au papier abrasif fin, avant de les réimprégner (1 ou 2 couches) avec de l'**Huile-Cire Carbamex**.

Données techniques :

Température d'utilisation supérieure à 10°C.
Humidité du bois entre 8 et 12%.

- Densité : 0,86 à 20°C
- Fluidité : 35 sec. (Coupe Ford 4 à 20°C)
- Séchage entre les couches : 8 heures
- Remise en service : 2 à 4 jours après l'application de la dernière couche (il convient de prendre quelques précautions les premiers jours)
- Résistance aux produits ménagers (huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre) : très bonne (après 20 jours de séchage, selon NF T 30020)
- Rendement : 20 à 25 m²/L/couche
- Conservation : bien refermer l'emballage après usage.

Nettoyage des ustensiles :

immédiatement après usage avec du Diluant Sans Odeur Briançon.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Déposer le contenant vide à la déchetterie. Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Risque d'auto-inflammation : nettoyer chiffons et outils immédiatement après l'utilisation ou les conserver dans l'eau. Ne pas jeter chiffons et outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.

Fiche technique diffusée le 27/04/2016.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.quickfds.com).