



WOOD MASTIC BI

Mastic pour grosses réparations – Durcissement rapide 40 mn

Utilisation :

Le **Wood Mastic Bi** est adapté aux grosses réparations de tous les bois en intérieur.

Propriétés :

Le **Wood Mastic Bi** est un produit écologique.

Le **Wood mastic Bi** se prépare à l'eau, il respecte l'environnement et n'est pas classé comme matière dangereuse. Il a une forte adhérence.

Le **Wood Mastic Bi** permet une parfaite reprise des teintes.

Le **Wood Mastic Bi** est économique, avec 1kg de poudre on obtient 1.3 kg de pâte.

Par ses composants et sa grande finesse le **Wood Mastic Bi** permet d'obtenir une réparation dure, facile à poncer qui n'encrasse pas les bandes d'abrasif.

Le **Wood Mastic Bi** s'applique facilement sans coulure sur des réparations verticales.

Très dur et très dense, le **Wood Mastic Bi** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Préparation :

Bois secs et propres, exempts de traces de cire ou salissures (poncés et décapés si nécessaire). Dépoussiérage méticuleux au préalable recommandé.

Application : Forte adhérence

Fiche technique diffusée par le Service technique le 06/09/08 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Choisir la nuance du **Wood Mastic Bi** la plus proche de la couleur finale souhaitée.

Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau.
Bien malaxer le mélange.

Le **Wood Mastic Bi** une fois préparé s'utilise pendant 40 minutes.

Préparer la quantité de mastic nécessaire aux réparations

Jusqu'à 15 mm de profondeur, les fentes et nœuds peuvent être bouchés et lissés en une seule opération **sans retrait**.

Au-delà procéder en 2 passes successives.

Après séchage, le **Wood Mastic Bi** doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Conditionnement : 5, 20, 30 Kg

Nettoyage des ustensiles : EAU

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Colles végétales

- Ponçage : entre 30 min et 4 heures suivant la taille de la réparation
- Durcissement complet : 24 h
- pot life : 40mn
- Adhérence (AFNOR NFT 30-062) : 11kgF/cm²
- Dureté Shore : 60
- Conservation : la poudre se conserve de façon illimitée à l'abri de l'humidité

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.briancon-production.com).



Zi - Chemin des Anguillaires - 31410 NOE - France

Tél : 05.61.98.40.88 - Fax : 05 62 01 39 50

E-mail : info@briancon-production.com

Site internet : www.briancon-production.com

Mise à jour : 05/02/2018