



# WOOD MASTIC C2017

## Mastic de finition des bois

### Réparations importantes

#### Utilisation

Le **Wood Mastic C2017** permet d'obtenir des finitions du bois de 7mm en 1 seule application **sans retrait ni fissuration.**

#### Propriétés :

Le **Wood Mastic C2017** permet de réaliser une finition très fine et très dure. C'est un produit avec une application facile, économique car ne sèche pas dans son emballage. Le **Wood Mastic C2017** est prêt à l'emploi. En phase aqueuse, il respecte l'environnement. Il vieillit sans noircir le bois. Très lisse et très dense, Le **Wood Mastic C2017** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois. Le **Wood Mastic C2017** s'utilise en intérieur.

#### Préparation

Bois secs et propres non gras, exempts de traces de cire ou salissures (poncés et décapés si nécessaire). Un dépoussiérage méticuleux au préalable est recommandé.

#### Application :

Boucher et lisser en une seule opération les trous jusqu'à 7mm. Après séchage, le **Wood Mastic C2017** doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Le **Wood Mastic C2017** par sa texture et sa rhéologie peut s'appliquer à l'aide d'un pistolet d'extrusion ou avec les systèmes d'application automatique.

**Nettoyage des ustensiles :** A l'eau immédiatement après usage.

**Coloris :** Possibilité de contretyper tout coloris.

#### Caractéristiques techniques :

**Matières premières :** Résine phase aqueuse

- Ponçage : Réparation ponçable après 1 heure. Sèche à cœur en 4 h pour des réparations jusqu'à 7mm.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel.
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Viscosité Brookfield : 130 000 à 200 000cps à 20°C en sortie de fabrication.
- Dureté Shore : 58
- Extrait sec : 84±1%
- Densité : 1,77g/cm<sup>3</sup>

Mis au point et fabriqué en France

#### Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur [www.briancon-production.com](http://www.briancon-production.com)).

**Conditionnements :** 7 et 25 kg.

Fiche technique diffusée par le Service technique le 10/10/2017 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 600 000 euros  
Zi - Chemin des Anguillaires - 31410 NOE - France  
Tél : 05 61 98 40 88 - Fax : 05 62 01 39 50  
E-mail : [info@briancon-production.com](mailto:info@briancon-production.com)  
Site internet : [www.briancon-production.com](http://www.briancon-production.com)

Mise à jour : 05/02/2018