



WOOD MASTIC E800

Mastic de finition des bois

Résistant à l'Humidité – Forte adhérence – Très Fin

Utilisation :

Le **Wood Mastic E800** permet d'obtenir des finitions du bois (2/6mm) en 1 seule application **sans retrait**.

Propriétés :

Le **Wood Mastic E800** permet de réaliser une finition très fine et très dure. C'est un produit très souple, d'application facile, économique car ne sèche pas dans son emballage.

Le **Wood Mastic E800** est résistant à l'humidité : Testé pendant 2 jours en immersion totale dans l'eau à 22±1°C + 2 cycles de 2 heures dans l'eau bouillante.

Le **Wood Mastic E800** est prêt à l'emploi. En phase aqueuse, il respecte l'environnement. Il vieillit sans noircir le bois. Très lisse et très dense, le **Wood Mastic E800** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Le **Wood Mastic E800** peut être utilisé en intérieur ou extérieur abrité.

Préparation :

Bois secs et propres non gras, exempts de traces de cire ou salissures (poncés et décapés si nécessaire). Un dépoussiérage méticuleux au préalable est recommandé.

Application : Forte adhérence

Choisir la nuance du **Wood Mastic E 800** la plus proche de la couleur finale souhaitée. Boucher et lisser en une seule opération les fissures minces ou petits trous.

Après séchage, le **Wood Mastic E800** doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Le **Wood Mastic E 800** par sa texture et sa rhéologie peut s'appliquer à l'aide d'un pistolet d'extrusion ou par gravité sur une filière (masticages des bardages avant peinture).

Nettoyage des ustensiles : A l'eau immédiatement après usage.

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Résine phase aqueuse

- Ponçage : 3 h pour des réparations jusqu'à 6mm.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Viscosité Brookfield : 110 à 120 000 cps à 20°C en sortie de fabrication.
- Dureté Shore : 50
- Extrait sec : 80±1
- Densité : 1.83g/cm³

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.briancon-production.com).

Fiche technique diffusée par le Service technique le 06/09/08 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



Zi - Chemin des Anguillaires - 31410 NOE - France

Tél : 05 61 98 40 88 - Fax : 05 62 01 39 50

E-mail : info@briancon-production.com

Site internet : www.briancon-production.com

Mise à jour : 05/02/2018