

WOOD MASTIC® P340

Mastic Poudre Bi-composant Très adhérent – Sans retrait

Utilisations :

Permet de réaliser des rebouchages jusqu'à 7mm de profondeur.

Rebouchage et finition des fissures et imperfections.

Adapté à tous les bois : Parquet, lambris, menuiserie, meuble, panneaux.

Propriétés :

Sans odeur.

Bi-composant à l'eau, respecte l'environnement.

Economique, avec 1kg de poudre on obtient 1.3 kg de pâte.

Haute dureté.

Bonne adhérence

Sans retrait

Très bonne prise de teinte.

Facile à poncer, il n'encrasse pas les bandes d'abrasif.

Très dur et très dense, se scie, se cloue, se visse, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Intérieur.

Préparation :

Bois secs et propres.

Dépoussiérage au préalable recommandé.

Application :

Choisir la nuance du Wood Mastic P340 la plus proche de la couleur finale souhaitée.

Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau.

Bien malaxer le mélange pendant 5 min.

Une fois préparé, le mastic se conserve pendant 24 heures dans une boîte fermée hermétiquement.

Jusqu'à 7mm de profondeur, les fentes et nœuds peuvent être bouchés et lissés en une seule opération **sans retrait**.

Au-delà procéder en 2 passes successives.

Après séchage, le mastic doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Nettoyage des ustensiles : EAU

Ne pas utiliser à une température < à 12°

Conditionnement : 5 et 20 Kg

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Poudres minérales et colles animales

- Profondeur rebouchage : 7 mm
- Pot life : 24h (boîte fermée)
- Ponçage : 40 min
- Durcissement complet : 24h
- Dureté Shore D : 63
- Adhérence : 0,5 kN / 2.8 KgF/cm²
- Conservation : la poudre se conserve de façon illimitée à l'abri de l'humidité

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante, disponible sur www.quickfds.fr.

Fiche technique diffusée par le Service technique le 16/04/18 et la Direction Commerciale.

Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.